

Touch of Grace

Grace

Vivid

Poziom trudności: ambitny	Warstwa wierzchnia: Hard Wax Oil XM
Szczotkowanie: wymagane	Wykończenie: doskonale matowy efekt

Połączenie czarnego tła i kontrastującej bieli zapewnia efekt kredowy z widoczną fakturą drewna.

Środek Grace Vivid nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Rich Tone



Mix Colour Black



Bona Craft Oil Frost



Bona Hard Wax Oil XM

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Dodaj 5% preparatu Bona Mix Colour do pojemnika ze środkiem Bona Rich Tone (w proporcji 250 ml na 5 l). Energicznie wstrząśnij pojemnikiem.	
3. Nałóż zmieszany środek, korzystając z wałka (8–10 m ² /l).	5–10 h
4. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 20 m ² /l).	
5. Oczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się wchłonąć. Wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą, w razie potrzeby dodając więcej oleju.	15–30 min
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
7. Pozostaw do wyschnięcia.	12 h
8. Odkurz powierzchnię, a następnie nałóż 1–2 warstwy środka Bona Hard Wax Oil XM, w zależności od wymaganego stopnia odporności na zużycie.	16–24 h

Inne informacje

- W tej stylizacji do wykończenia powierzchni służy środek Extra Matt Hardwax Oil. Wybierz wersję matową lub jedwabście matową, aby jeszcze bardziej ożywić wnętrze.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Touch of Grace

Grace

Bright

Poziom trudności: **średni**
Szczotkowanie: **wymagane**

Warstwa wierzchnia: **Traffic HD XM**
Wykończenie: **doskonale matowy efekt**

Delikatne szare wykończenie zachowujące charakter drewna dzięki szczotkowaniu i malowaniu.

Środek Grace Bright nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Classic



2x Bona Decor Paint Light Grey



1x Bona Traffic HD XM

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Nałóż farbę wałkiem Bona z mikrofibry (5 mm) i pozostaw do wyschnięcia.	2–3 h
4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
5. W razie konieczności, aby zapewnić pełne pokrycie, należy nałożyć drugą warstwę farby i poczekać do wyschnięcia.	2–3 h
6. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic HD XM.	6–12 h
7. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego niezółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD.

Szczególne uwagi

Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

New Modern

Modern Liquorice

Poziom trudności: **łatwy**Szczotkowanie: **wymagane**Warstwa wierzchnia: **Traffic HD SM**Wykończenie: **jedwabiście matowy
połysk**

Szczotkowana i pomalowana na czarno podłoga z pięknie wyeksponowaną naturalną fakturą drewna.

Środek Modern Liquorice nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt korcicowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Decor Paint Black



2x Bona Traffic HD SM

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż cienką warstwę farby (ok. 12–15 m ² /l) wałkiem Bona z mikrofibry (5 mm) i pozostaw do wyschnięcia.	2–3 h
3. Nałóż warstwę środka Bona Traffic HD SM (ok. 8–10 m ² /l) wałkiem Bona z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia.	2–3 h
4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
5. Nałóż dodatkową warstwę środka Bona Traffic HD SM.	6–12 h

Inne informacje

- W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego nieślizającego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.

Szczególne uwagi

Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Malibu Dreams

Malibu Natural

Poziom trudności: **średni** | Warstwa wierzchnia: **Traffic Neutral**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Wrażenie chodzenia po jedwabiu dzięki naturalnemu olejowi i lakierowi Bona Traffic Natural. Wspaniałe w dotyku i niewidzialne dla oka.

Środek Malibu Natural nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt końcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic Natural

Zalecenia	Czas schnięcia
1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	15–30 min
3. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą. Dodawaj więcej oleju w zależności od potrzeb.	15–30 min
4. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek. Pozostaw do wyschnięcia.	8–12 h
5. Nałóż środek Bona Traffic Natural wałkiem Bona z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–10 m ² /l).	2–3 h
6. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
7. Nałóż drugą warstwę środka Bona Traffic Natural.	12–24 h
8. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- Środek Bona Traffic Natural zapewnia twardszą powierzchnię niż tradycyjne lakiery. W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto zamienić środek Bona Traffic HD Extra Matt na podobny preparat ułatwiający czyszczenie.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Garden Atmosphere

Garden Intense

Poziom trudności: **łatwy**Szczotkowanie: **opcjonalne**Warstwa wierzchnia: **Craft Oil 2K
Umбра**Wykończenie: **doskonale
matowy efekt**

Czerwonobrzązowy olej zapewnia efekt wizualny zbliżony do drewna tekowego oraz sprawia wrażenie surowego drewna.

Środek Garden Intense nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koronowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Craft Oil 2K Umбра

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając ciekłą warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadбай o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.	8–12 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD.

Szczególne uwagi

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację, na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors

Malibu Dreams

Malibu Clay

Poziom trudności: **łatwy**
 Szczotkowanie: **opcjonalne**

Warstwa wierzchnia: **Hard Wax Oil Matte**
 Wykończenie: **matowy efekt**

Naturalny wygląd i zabezpieczenie w postaci twardego oleju woskowego zapewniają styl i ochronę.



Środek Malibu Clay nałożony na szrotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt korcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1xBona Craft Oil Clay



1xBona Hard Wax Oil Matte

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając cienką warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej, aplikatora lub białej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	15–30 min
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek. Pozostaw do wyschnięcia.	12 h
7. Odkurz powierzchnię i nałóż jedną warstwę środka Bona Hard Wax Oil Matte za pomocą wałka Bona z mikrofibry (5 mm) (20–24 m ² /l). Pozostaw do wyschnięcia.	12–24 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
 Passion for wood floors

Malibu Dreams

Malibu Rock

Poziom trudności: **łatwy**Warstwa wierzchnia: **Craft Oil Graphite**Szczotkowanie: **opcjonalne**Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Piękne połączenie grafitu i drewna tworzące rustykalny, a zarazem elegancki efekt.

Środek Malibu Rock nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt korcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Craft Oil Graphite Neutral

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając ciekłą warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadбай o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 20 m ² /l).	
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.	12–24 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors

Garden Atmosphere

Garden Rich

Poziom trudności: **średni**Szczotkowanie: **opcjonalne**Warstwa wierzchnia: **Hard Wax Oil XM**Wykończenie: **doskonałe matowy efekt**

Wykończenie w kolorze ciemnym z matową, pokrytą twardym woskiem powierzchnią, zapewniające styl i ochronę.

Środek Garden Rich nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Rich Tone



Bona Craft Oil Graphite



Bona Hard Wax Oil XM

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Nałóż środek Bona Rich Tone, korzystając z wałka (8–10 m ² /l).	5–10 h
3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 20 m ² /l).	
4. Odczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się wchłonać. Wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą, w razie potrzeby dodając więcej oleju.	15–30 min
5. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
6. Pozostaw do wyschnięcia.	12 h
7. Odkurz powierzchnię, a następnie nałóż 1–2 warstwy środka Bona Hard Wax Oil XM, w zależności od wymaganego stopnia odporności na zużycie.	16–24 h

Inne informacje

- W tej stylizacji do wykończenia powierzchni służy środek Extra Matt Hardwax Oil. Wybierz wersję matową lub jedwabście matową, aby jeszcze bardziej ożywić wnętrze.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Poziom trudności: **łatwy** | Warstwa wierzchnia: **Craft Oil 2K Ash**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Połączenie surowego drewna z kolorem popielatym daje wspaniały efekt. Rustykalny, nordycki styl.

Środek Nordic Ash nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Craft Oil 2K Ash

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając ciekłą warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadbaj o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.	8–12 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD. Wersja Extra Matt jest zalecana do ochrony powierzchni.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Szczególne uwagi

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację, na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

Touch of Grace

Grace

Dark

Poziom trudności: **średni** | Warstwa wierzchnia: **Traffic HD SM**
 Szczotkowanie: **wymagane** | Wykończenie: **jedwabiące matowy efekt**

Wytworność i elegancja za sprawą szczotkowania i malowania.

Środek Grace Dark nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koronowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1 x Bona Classic



2 x Bona Decor Paint Dark Grey



1 x Bona Traffic HD SM

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Nałóż farbę wałkiem Bona z mikrofibry (5 mm) i pozostaw do wyschnięcia.	2–3 h
4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
5. W razie konieczności, aby zapewnić pełne pokrycie, należy nałożyć drugą warstwę farby i poczekać do wyschnięcia.	2–3 h
6. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic HD SM.	6–12 h
7. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego niezłakującego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD.

Szczególne uwagi

Szczotkowanie jest wymagane w celu zachowania właściwości drewna.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors

Garden Atmosphere

Garden Classic

Poziom trudności: **łatwy**Warstwa wierzchnia: **Novia**Szczotkowanie: **opcjonalne**Wykończenie: **jedwabiście matowy efekt**

Klasyczny wygląd lakierowanej podłogi z jedwabiście matową powierzchnią.

Środek Garden Classic nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt korcowy będzie różnić się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Classic



2x Novia Silk matte

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120 lub drobniejszym.	
2. Nałóż środek Bona Classic za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Nałóż środek Bona Novia wałkiem Bona z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia.	2–3 h
4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
5. Nałóż drugą warstwę środka Bona Novia (ok. 8–10 m ² /l).	12–24 h

Inne informacje

- W przypadku wymaganej większej odporności na zużycie warto zamienić środek Novia na środek Mega lub Traffic/Traffic HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

New Modern

Modern Soul

Poziom trudności: **łatwy** | Warstwa wierzchnia: **Traffic Matte**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **matowy efekt**

Ciepła, intensywna barwa podłogi i uszczelnienie w postaci warstwy ochronnej.

Środek Modern Soul nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt końcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



1x Bona Intense



2x Bona Traffic Matte

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona Intense za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Nałóż środek Bona Traffic Matt wałkiem Bona z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–10 m ² /l).	2–3 h
4. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
5. Nałóż drugą warstwę środka Bona Traffic Matte.	12–24 h
6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Mega.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Malibu Dreams

Malibu Amber

Poziom trudności: **średni** | Warstwa wierzchnia: **Mega Gloss**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **błyszczący efekt**

Idealny styl stanowiący połączenie klasycznego, ciepłego odcienia drewnianej podłogi i zabezpieczenia błyszczącym lakierem.

Środek Malibu Amber nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt końcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



2x Bona Amber



2x Bona Mega Gloss

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona Amber za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Wykonaj pośrednie lekkie szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120. Odkurz lub zetrzyj pył.	
4. Nałóż kolejną warstwę środka Bona Amber.	1–2 h
5. Nałóż środek Bona Mega Gloss wałkiem Bona z mikrofibry (11 mm) i pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–10 m ² /l).	2–3 h
6. Nałóż drugą warstwę środka Bona Mega Gloss.	12–24 h

Inne informacje

- Czystość ma szczególne znaczenie podczas pracy z lakierami o wysokim połysku. Przed nałożeniem końcowej warstwy za pomocą wałka warto nałożyć jedną warstwę środka Mega Gloss, korzystając ze szpachelki ze stali nierdzewnej. Jest to doskonała metoda czyszczenia.

Szczególne uwagi

Aby uzyskać lustrzany efekt, zaleca się nałożenie łącznie 4 warstw.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Poziom trudności: **łatwy** | Warstwa wierzchnia: **Traffic Natural**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Wygląd i wrażenie prawdziwego drewna, a także wrażenie chodzenia boso po jedwabiu.

Środek Nordic Natural nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



2x Bona Natural



1x Bona Traffic Natural

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona Natural zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 10–12 m ² /l).	1–2 h
3. Wykonaj szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120.	
4. Nałóż drugą warstwę środka Bona Natural w taki sam sposób.	2–3 h
5. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic Natural.	12–24 h
6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic Natural.
- Środek Bona Traffic Natural zapewnia twardszą powierzchnię niż tradycyjne lakiery. W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto zamienić środek Bona Traffic HD Extra Matt na podobny preparat ułatwiający czyszczenie.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Szczególne uwagi

Pokrywanie podłóg w jodełkę przyciemniającym lakierem może sprawić trudności. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się podłogi złożone z desek o różnej długości.

New Modern

Modern Pale

Poziom trudności: **średni** | Warstwa wierzchnia: **Traffic HD XM**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **doskonale matowy efekt**

Wygląd i wrażenia zeszlifowanego drewna i biały pigment uwypuklający efekt.

Środek Modern Pale nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu.
 Efekt końcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



2x Bona White



1x Bona Traffic HD XM

Zalecenia

Czas
schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120.	
2. Nałóż środek Bona White zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna za pomocą wałka lub innego odpowiedniego aplikatora (ok. 12 m ² /l).	1–2 h
3. Wykonaj szlifowanie w celu zmniejszenia nierówności, korzystając z diamentowych materiałów ściernych Bona o granulacji 120.	
4. Nałóż drugą warstwę środka Bona White w taki sam sposób.	2–3 h
5. Zabezpiecz powierzchnię środkiem Bona Traffic HD XM.	6–12 h
6. W obszarach o dużym natężeniu ruchu potrzebna może być dodatkowa warstwa lakieru.	

Inne informacje

- W przypadku wymaganej mniejszej odporności na zużycie można użyć innego niezółknącego lakieru, takiego jak Bona Novia lub Bona Traffic.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD.
- Najlepszy efekt bieli uzyskuje się, nakładając na koniec ekstramatowy lakier. Alternatywnie można użyć środka Traffic Natural.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Szczególne uwagi

Pokrywanie podłóg w jodełkę przyciemniającym lakierem może sprawiać trudności. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się podłogi złożone z desek o różnej długości.

Nordic Shimmer

Nordic Frost

Poziom trudności: **łatwy** | Warstwa wierzchnia: **Craft Oil 2K Frost**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Odrobina oleju pigmentowanego na biało uwydatnia piękne detale drewnianej podłogi.

Środek Nordic Frost nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt koricowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Craft Oil 2K Frost

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Usuń wszelkie nierówności z powierzchni, nakładając ciekłą warstwę wody. W tym celu można użyć gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Ogranicz ilość wody, ale zadбай o to, by zwilżyć całą powierzchnię drewnianą.	12 h
3. Zmieszaj olej z utwardzaczem i nałóż na podłogę za pomocą stalowej szpachelki, aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 30 m ² /l).	
4. Po upływie 15–30 minut wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą.	15–30 min
5. Ponownie nałóż warstwę oleju.	
6. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
7. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.	8–12 h

Inne informacje

- Zaleca się zawsze nakładać warstwę wody przed zastosowaniem oleju w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności i jednolitego koloru.
- W obszarach o dużym natężeniu ruchu warto nałożyć na koniec dwie warstwy środka Bona Traffic HD.

Szczególne uwagi

Aby zmniejszyć częstotliwość pielęgnacji i zabezpieczyć pigmentację, na koniec można nałożyć środek Bona Traffic/HD.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Nordic Shimmer

Nordic Milk

Poziom trudności: **łatwy** | Warstwa wierzchnia: **Craft Oil Frost**
 Szczotkowanie: **opcjonalne** | Wykończenie: **naturalny, matowy efekt**

Olej pigmentowany na biało jest wcierany w drewnianą podłogę w celu dokładnego wygładzenia powierzchni i wydobycia dodatkowego połysku.

Środek Nordic Milk nałożony na szczotkowaną podłogę z białego dębu. Efekt korcowy będzie różnił się w zależności od początkowego koloru i typu podłogi drewnianej.

Wykorzystane produkty



Bona Nordic Tone



Bona Craft Oil Frost

Zalecenia

Czas schnięcia

1. Przygotuj podłogę i dokończ szlifowanie materiałem ściernym o granulacji 120. Starannie odkurz podłogę.	
2. Nałóż środek Bona Nordic Tone, korzystając z wałka (8–10 m ² /l).	5–10 h
3. Dokładnie zamieszaj i nałóż olej na podłogę za pomocą aplikatora lub czerwonej tarczy polerskiej (ok. 20 m ² /l).	
4. Odczekaj 15–30 minut, aby olej mógł się wchłonąć. Wypoleruj powierzchnię maszyną polerską z czerwoną tarczą, w razie potrzeby dodając więcej oleju.	15–30 min
5. Po upływie kolejnych 15–30 minut usuń nadmiar oleju przy użyciu bawełnianych szmatek.	15–30 min
6. Aby zapewnić doskonałe wykończenie, wypoleruj ostatni raz przy użyciu tarczy Bona Woolpad.	12–24 h

Inne informacje

- Aby zabezpieczyć pigmentację, jako ostatnią warstwę warto nałożyć środek Bona Hardwax. W celu zachowania spójnego wyglądu zaleca się zastosowanie wersji ekstramatowej.

Szczególne uwagi

Aby zadbać o większą odporność na zużycie i zabezpieczyć pigmentację, zaleca się zakończyć pielęgnację poprzez nałożenie środka Bona Hardwax Oil.

Niniejszy przewodnik opisuje ogólny proces pielęgnacji podłóg drewnianych i nie zastępuje arkuszy danych technicznych ani kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, które mogą ulec zmianie i których należy przestrzegać w trakcie stosowania produktów. Sugerowane czasy schnięcia są typowe dla pomieszczeń o temperaturze 20°C i wilgotności względnej 60%. Wartości należy dostosować je do miejscowych warunków wewnętrznych.

Bona[®]
Passion for wood floors