

TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH




3028
Bezbarwny
Jedwabisty
Połysk

3058
Bezbarwny,
Matowy

3061
Akacja

3068
Surowe
Drewno



1 POWŁOKA

OPIS PRODUKTU

Bezbarwna lub transparentna kombinacją olejów i wosków roślinnych przeznaczona do zabezpieczania powierzchni mebli kuchennych oraz blatów kuchennych i roboczych z drewna.

Top-Olej do blatów kuchennych został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Pozwala drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka, wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A – żadnych plam wodnych. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160).

ZASTOSOWANIA ZALECANE

Top-Olej do blatów kuchennych jest idealny do zabezpieczenia powierzchni mebli oraz blatów roboczych wykonanych z drewna litego lub klejonego (kuchenne blaty, biurka, półki itp.) we wnętrzach. Nadaje się również do drewna korkowego i OSB.

SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy; wosk karnauba i kandelila), parafina, sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy UE (2004/42/EC). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy : 0,92-0,97 g/cm³

Lepkość: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm tiksotropowa

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719

MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).

Top-Olej do blatów kuchennych jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze. W czasie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową. Wypełnić sęknięcia, dziury i otwory po sękach (najlepiej Szpachlą do drewna Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna. Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do mebli P220-240. Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.

Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między innymi, od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z powyższym należy zawsze wykonać próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku powierzchni nieznanymi.



METODY APLIKACJI

Nakładać cienką warstwę zgodnie z kierunkiem słoików drewna za pomocą niekłaczącej szmatki.

Pozostawić do wyschnięcia przez 8 do 10 godzin, zapewniając dobrą wentylację. Powtórzyć aplikację 2-3 razy.

W przypadku renowacji wystarczy nałożenie pojedynczej warstwy niekłaczącej szmatką.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 8-10 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia.

POKRYCIE

1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna. Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich i skrawanych/obrobionych powierzchni. Inne powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.

UWAGA

Bezbarwne Top-Oleje 3028 (Matowy) i 3058 (Jedwabisty Połysk) wzmacniają naturalny odcień drewna (tzw. efekt wilgotnego drewna).

Top-Olej 3068 (Surowe Drewno) zapobiega powstawaniu tego efektu i chroni drewno w sposób prawie niewidoczny. Naturalna barwa jasnego drewna zostaje zachowana.

Na ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie powłoka z Top-Oleju 3068 (Surowe Drewno) może być widoczna jako delikatny, biały osad.

Top-Olej 3061 (Akacja) transparentnie barwi drewno i nadaje mu szlachetny charakter.

Nałożenie zbyt grubej warstwy Top-oleju lub brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do wydłużenia procesu schnięcia.

We wnętrzach szaf i szuflad nałożyć tylko jedną, cienką warstwę oleju przy pomocy szmatki i pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji. Aby uzyskać wyższy połysk, na wyschniętą powłokę należy nałożyć cienko Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo (dostępny również w Spray'u) i po wyschnięciu wypolerować. Powierzchnie drewniane zabezpieczone Top-olejami Osmo można bez problemu czyścić na mokro (wodą z dodatkiem koncentratu Wich-Fix). Po umyciu należy je wytrzeć do sucha.

Do usuwania uporczywych plam zalecamy Środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, który jednocześnie czyści i pielęgnuje.

UWAGA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość /pojemniki utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji substancji chemicznych (AVV 08 01).

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

ODCIENIE BARW

3028 Bezbarwny, Jedwabisty Połysk

3058 Bezbarwny, Matowy

3061 Akacja

3068 Surowe Drewno

ROZMIARY PUSZEK 0,5L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15