

Bona Primer

Karta techniczna

Lakiery



Bona Primer to jednoskładnikowy lakier podkładowy do podłóg drewnianych na bazie wody. Nadaje jasne zabarwienie. Obniża ryzyko bocznego sklejanego oraz nadaje się do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne

Rodzaj lakieru:	1-komponentowa dyspersja akrylowa na bazie wody
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia :	1-2 godziny*
Narzędzia:	Wałek Bona lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usunąć resztki mokrego lakieru z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zasznięty lakier można usunąć acetonem.
Okres przydatności:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie)

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie

Upewnij się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego użytkownika. Powierzchnię przeznaczoną do obróbki należy zeszlifować do surowego drewna. Musi ona pozostać suchą i wolną od pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zakończyć szlifowanie Bona Quattro lub Multi Disc.

Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej + 13° C podczas lakierowania i schnięcia.

Systemy aplikacji

Na surowe drewno:

- 1x Bona Primer
- 1x Bona lakier nawierzchniowy
Szlif granulacja 150
- 1x Bona lakier nawierzchniowy

Ważne uwagi: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie.



Bona®

Bona Primer

Karta techniczna

Lakiery



Aplikacja

1. Aplikować równomiernie lakier za pomocą wałka Bona lub aplikatora Bona unikając gromadzenia produktu. Należy uważać, aby osiągnąć jednolity poziom nasycenia drewna, aby uniknąć przebarwień. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek.
2. Pozostaw do wyschnięcia i nałóż kolejne 2-3 warstwy wodorozcieńczalnego lakieru firmy Bona w zależności od wymagań dotyczących odporności na ścieranie.

Uwaga: Ze względu na swoją elastyczność Bona Primer nie nadaje się do szlifowania. Nałóż jedną warstwę lakieru nawierzchniowego przed szlifowaniem, aby zmniejszyć efekt wstających włókien drewna.

Pielęgnacja

Bona Primer nigdy nie powinien być stosowany jako końcowa warstwa dla podłóg drewnianych.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Bona[®]